



PRODUKT - INFORMATION

JOSCHU-PICA 500 temporärer Graffitischutz (Opferschutz)

Allgemein:	JOSCHU PICA 500 ist ein wässriger Opferschutz mit hochwertigen Mikrowachsen. Die Emulsion bietet optimalen Schutz vor so gut wie allen Sprühfarben, Filzschreibern und Tuschezeichnungen im Innen- und Außenbereich.
Produkteigenschaften:	- Roll- und spritzbar - hohe Antigrffiti-eigenschaft - dampfdiffusionsoffen - lange Schutzwirkung (bis zu 5 Jahre) - transparente Auftrocknung - hoher Feststoffgehalt 11,9% - Bast-gelistet, geprüft durch die Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V.
Anwendung:	gestrichene und verputzte Untergründe, saugende mineralische Untergründe (Beton, Naturstein, Sandstein, Klinker etc.), Verträglichkeit durch Probe prüfen!
Farbton:	milchig
Glanzgrad:	nach der Austrocknung matt bis leicht glänzend (abhängig vom Untergrund)
Packungsgrößen:	5L; 25L
Form:	Flüssig
Verbrauch:	theoretisch 4-5m ² /L bei 2 Schichten (genauer Verbrauch ist abhängig vom Untergrund, immer Testfläche anlegen)
Reinigung Geräte:	Wasser
Handhabung und Lagerung:	Behälter mit Sorgfalt behandeln, Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Frostfrei lagern mindest. 5°C, Lagerort gut belüften. Nicht angebrochene Verpackungen sind mindestens 12 Monate lagerfähig.
Verarbeitungshinweise:	JOSCHU PICA 500 ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Angrenzende Oberflächen wie Fenster, Türen, Böden etc. angemessen abdecken. Vor dem Gebrauch den Graffitischutz gut schütteln. JOSCHU PICA 500 mit geeigneter Rolle / Pinsel im Kreuzgang auf den Untergrund auftragen. Dabei ist zügig und ansatzfrei von unten nach oben zu arbeiten. Sobald die 1.Schutzschicht transparent wird eine zweite Schicht gleichmäßig auftragen. Alternativ zur Verarbeitung mit der Rolle / Pinsel kann die Verarbeitung im Spritzverfahren (Niederdruck, Airless) erfolgen. Auch hierbei müssen zwei unabhängige Schichten auf die Oberfläche aufgetragen werden. Die Verarbeitung darf nicht bei Regen, Frost oder Frostgefahr vorgenommen werden. Frisch aufgetragene Schichten sind vor Tau, Regen und Frost zu Schützen. Antigrffiti-eigenschaft erst nach 3 Tagen. Bitte immer Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen (siehe EG-Sicherheitsdatenblatt).
Graffiti-Entfernung:	Die Entfernung der Graffiti-Verschmierungen erfolgt mittels Heißwasser-Hochdruck (75°C und ca. 70bar Druck). Wichtig: Nur eine gleichmäßige Erwärmung der Wachsschicht gewährleistet eine zuverlässige Entfernung des Graffiti und der Wachsschicht. Etwaige Farbreste mittels Graffiti-Entferner (JOSCHU PICA 781) entfernen. Nach Trocknung des gereinigten Untergrundes tragen Sie wieder zwei Schutzschichten JOSCHU PICA 500 auf.

Trockenzeiten bei Ø 20°C:	innerhalb von 30 Minuten „berührungstrocken“ Antigraffiti-eigenschaft erst nach 3 Tagen	
Verarbeitungsbedingungen:	mindest Luft-/Umgebungstemperatur: Materialtemperatur: maximale Luftfeuchtigkeit Temperatur Untergrund: max. Bauwerksfeuchtigkeit	+5°C – max.+30°C +10°C – +40°C 75% (Taupunktabelle beachten) über + 8°C mindestens 3°C über der jeweiligen Taupunkttemperatur. ≤ 5,5 %
Kennzeichnungspflicht:	keine Kennzeichnungspflicht	
Untergrundbeschaffenheit:	sauber, trocken, staubfrei, frei von Ölen, Silicon und anderen trennenden Mitteln	
Graffiti-Entfernung:	Einen optimalen Reinigungserfolg erzielt man, wenn die Graffiti-Entfernungen innerhalb der ersten 72h erfolgt.	
Zusätzlicher Hinweis:	Kein auf dem Markt erwerbbares Anti-Graffiti-System bietet einen hundertprozentigen Schutz vor allen Graffiti Farben.	
Artikelnummer:	5L Gebinde 50000/10	

Produktspezifische und Sicherheitsrelevante Hinweise entnehmen Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern.

Aktualisiert: 01.01.2011

Das Produktblatt dient nur zur Orientierung. PICA KEMI AB übernimmt damit keine Verantwortung für das Endergebnis. Bei Unsicherheit empfehlen wir, Kontakt zum Hersteller aufzunehmen oder auf einer begrenzten Fläche selbst Proben vorzunehmen.

Anmerkung: Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszweck und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In diesem Fall sind die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Vertragsbestandteil sind unsere AGB's.

Ausgabe: 1/2011. Diese Druckschrift wurde technisch überarbeitet. Bisherige Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht verwendet werden. Bei technisch überarbeiteten Neuauflagen wird diese Ausgabe ungültig. Wir behalten uns das Recht vor, die angegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

A3 Oberflächensysteme GmbH, Mainzer Straße 8, 56410 Montabaur

Ansprechpartner in Deutschland:

A3 Oberflächensysteme GmbH
Alleestraße 7a
56410 Montabaur
Telefon: 026 02 – 106 08 06
Telefax: 026 02 – 106 88 68
E-Mail: Post@Graffitischutz.de



Internet: www.Graffitischutz.de